



**SEI**  
Soluzioni Edili  
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web [www.soluzionisei.it](http://www.soluzionisei.it)

Email [assistenza@soluzionisei.it](mailto:assistenza@soluzionisei.it)

Tel 800821254

**Confezioni:**

1 lt lattina BS – scatola 6pz

**Dati tecnici:**

Stato fisico: liquido limpido incolore.

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 0,79

pH (20°C): n.a.

Punto di fiamma (ASTM): 40°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 2-4 ore dipende dall'aerazione.

Tempo di consolidamento: 24 ore

**Stoccaggio:**

conservare il prodotto ben chiuso in ambiente areato e asciutto lontano da fonti di calore.

PERIODO DI CONSERVAZIONE:

Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

# IDRO6

## Protettivo idrorepellente in base solvente per materiali lapidei compatti

**Descrizione:**

protettivo a base di silani e oligomeri silossanici in solvente paraffinico alifatico.

**Campi d'impiego:**

su tutti i materiali lapidei assorbenti (Cotto, Pietre, Marmi, Graniti, agglomerati cementizi, ecc.) posati in interno ed esterno.

**Prestazioni:**

**IDRO6** è un protettivo impregnante universale idrorepellente per tutti i materiali lapidei: cotto, pietra, marmo, granito, cemento, intonaco minerale.

**IDRO6** si può applicare su superfici sia pavimentazioni, pareti e soffitti;

- evita e contrasta la risalita di umidità (e di conseguenza la formazione di efflorescenze saline, croste, patine, alghe, ecc);

- riduce drasticamente l'assorbimento dell'acqua nel materiale (es. piogge, sostanze idrosolubili, boiacche cementizie, ecc);

- elevata inerzia chimica e resistenza agli agenti atmosferici e al calpestio;

- non crea film sulla superficie e non altera l'aspetto del materiale;

- mantiene la permeabilità originaria al vapore acqueo, traspirante.

**Istruzioni per l'uso:**

il prodotto si usa puro, su superfici pulite e asciutte. Si applica a vello, pennello o con panno morbido bagnando uniformemente la superficie da trattare fino a saturazione seguendone l'assorbimento. Tamponare bene eventuali eccessi e sgocciolature durante la fase di asciugamento. Normalmente asciuga in 2-4 ore in funzione dell'aerazione. L'applicazione della eventuale seconda mano deve essere effettuata ("bagnato su bagnato") appena la prima è asciutta in superficie. Proteggere o evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'applicazione.

**Resa:**

- su marmi, graniti e altri materiali poco assorbenti 1lt/ 12-18 mq;

- su cotto e pietre assorbenti 1lt/ 6 -12 mq;

**Precauzioni:**

applicare solo su superfici perfettamente asciutte. Non applicare su superfici molto calde nelle ore a forte insolazione o in giornate ventose. Non utilizzare su superfici in gesso.

Utilizzare solo in ambienti ben ventilati. **IDRO6** non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.). Il prodotto non può evitare il degrado (es. sfogliature, scagliature, fratturazioni) di materiali utilizzati impropriamente all'esterno; pertanto si consiglia, prima di applicare il pro-dotto, di accertarsi delle condizioni di posa del materiale (es. sottofondi senza ristagno di umidità, adeguate pendenze delle superfici, lesioni, giunti di dilatazione, ecc.). **IDRO6** non rende ingelivi i materiali poco resistenti al ciclo gelo/disgelo; accertarsi pertanto dell'idoneità del materiale per il suo impiego all'esterno.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Prodotto e distribuito da: **MARBEC SRL**  
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i  
51037 Montale - (PT) - Italy  
Tel: +39 0573 959848  
Email: [info@marbec.it](mailto:info@marbec.it)



**AVVERTENZE: PERICOLO**

**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

**Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. - NON provo-care il vomito.

**Contiene:** Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer fissanti VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 750,00 (2010) - VOC del prodotto: 730,00.

Rev2M-Ver131218