



SEI
Soluzioni Edili
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web www.soluzionisei.it

Email assistenza@soluzionisei.it

Tel 800821254

Confezioni:

1 lt lattina BS – scatola 6pz

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido limpido incolore.

Peso specifico (g/cm³): 0,852

pH (20°C): n.a.

Punto di fiamma (ASTM): 41°C

Solubilità in acqua: non solubile

Tempo di essiccazione: 6-8 ore dipende dall'aerazione.

Tempo di consolidamento: 24 ore

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso e sigillati in ambiente areato e asciutto lontano da fonti di calore.

PERIODO DI CONSERVAZIONE:

Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

SALVACREPA

Protettivo consolidante idrorepellente anti-infiltrazioni per pavimenti e rivestimenti

Descrizione:

protettivo a base di silicato d'etile e oligomeri silossanici dispersi in solvente paraffinico alifatico.

Campi d'impiego:

per effettuare il trattamento consolidante idrorepellente anti-infiltrazioni su pavimenti e rivestimenti in materiale lapideo: cotto, pietra, marmo, cemento, intonaco minerale, gres e materiali ceramici. Ideale per impermeabilizzare le fughe dei pavimenti in klinker e gres.

Prestazioni:

SALVACREPA:

- si può usare su superfici sia interne che esterne;
- forma una barriera chimica invisibile che riduce drasticamente la capacità d'assorbimento dell'acqua;
- consolida le fughe e ripristina la coesione originaria dei materiali;
- elimina le infiltrazioni d'acqua dalle superfici (es. terrazze, balconi, docce) causate da fessurazioni e crepe superficiali di larghezza fino a 1,5 mm e previene la formazione di efflorescenze e alghe;
- possiede ottima resistenza all'invecchiamento, calpestio e agli agenti atmosferici;
- non crea film sulla superficie e non altera l'aspetto del materiale. Non ingiallisce;
- se applicato come da istruzioni conferisce una protezione conferisce al materiale assorbente e mantiene l'originale permeabilità al vapore acqueo (determinazione secondo la NORMA L 21/85) riducendola in valore < 20%, in funzione del tipo di materia-le (protezione non filmogena ad elevata permeabilità al vapore).

Istruzioni per l'uso:

il prodotto si usa puro su materiale asciutto e pulito. Si applica a pennello, panno o vello spandicera bagnando uniformemente la superficie da trattare fino a saturazione seguendone l'assorbimento. Insistere sulle fughe e sulle fessurazioni. Dopo 5-10 minuti ri-muovere completamente il prodotto non assorbito dal materiale strofinando la superficie con panno morbido asciutto o carta assorbente. Tipologie d'applicazione:

- 1 mano su materiali lapidei poco assorbenti;

- 2 mani su materiali lapidei assorbenti. L'applicazione della eventuale seconda mano deve essere effettuata ("bagnato su bagnato") appena la prima è asciutta in superficie.

SALVACREPA asciuga in 6-8 ore. Proteggere o evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 24 ore dall'applicazione. Verificare su un campione eventuali leggere tonalizzazioni.

Resa:

- su materiali assorbenti (es. cotto, pietra) 1lt/8-15 mq;

- su klinker e gres 1lt/30 mq.

Precauzioni: non applicare su superfici troppo calde esposte al sole e su superfici umide. Proteggere o evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 24 ore dall'applicazione. Proteggere le superfici in vetro. Non lasciare essiccare gli eccessi di **SALVACREPA** sulle superfici. Utilizzare all'aperto o in un luogo ben ventilato.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Provoca grave irritazione oculare. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - Non provocare il vomito. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Contiene: hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics, tetraetilsilicato.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Categoria: Primer fissanti VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 750,00 (2010) - VOC del prodotto: 650,00.

Rev1m-Ver310118

Prodotto e distribuito da: **MARBEC SRL**
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy
Tel: +39 0573 959848
Email: info@marbec.it