



**SEI**  
Soluzioni Edili  
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web [www.soluzionisei.it](http://www.soluzionisei.it)

Email [assistenza@soluzionisei.it](mailto:assistenza@soluzionisei.it)

Tel 800821254

**Confezioni:**

1 lt conf. Flacone PE –  
scatola 6 pz  
5 lt conf. Tanica PE –  
scatola 4 pz

**Dati tecnici:**

Stato fisico: liquido bianco  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,006  
pH (20°C) del prodotto puro: 6-7  
Punto di fiamma (ASTM):  
non infiammabile  
Solubilità in acqua: totale  
Tempo di essiccazione:  
1-2 ore (in ambienti ventilati)  
Tempo di consolidamento: 12-24  
ore.

**Stoccaggio:**

conservare il prodotto ben chiuso  
e a una temperatura tra i 5 e i  
30°C.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE:**

2 anni nelle confezioni originali  
sigillate e conservate in luogo  
fresco e asciutto

# OLEOREP

## Protettivo antimacchia per materiali lapidei assorbenti

**Descrizione:** dispersione in acqua di protettivi oleorepellenti fluorurati e oligomeri silossanici.

**Campi d'impiego:** su tutti i tipi di Cotto e Terracotta, tutti i tipi di Pietre ad alto assorbimento e Cemento collocati in interno e esterno.

**Prestazioni:** protettivo con specifiche proprietà oleorepellenti che diminuisce drasticamente la capacità di assorbimento delle sostanze fluide, in particolar modo quelle grasse, da parte dei materiali lapidei assorbenti riducendo o annullando la loro macchiabilità.

Riduce drasticamente l'assorbimento dello sporco dei materiali lapidei assorbenti facilitando così l'auto-ripulitura delle superfici esposte al dilavamento delle piogge.

Forma una barriera chimica superficiale non filmogena resistente agli agenti atmosferici. Non ingiallisce. Non altera significativamente l'aspetto e il tono di colore del materiale. Forma una protezione invisibile.

Prodotto in base acquosa senza pericolosità e tossicità per l'utilizzatore e l'ambiente.

La protezione conferita al materiale assorbente da **OLEOREP**, applicato come da istruzioni, mantiene la permeabilità al vapore acqueo originaria (determinazione secondo la NORMAL 21/85) riducendola in valore < 20 % in funzione del tipo di materiale (protezione non filmogena ad elevata permeabilità al vapore).

**Istruzioni per l'uso:** può essere applicato a spruzzo, con vello spandicera, con pennello, con panno morbido o con spugna secondo necessità bagnando uniformemente la superficie da trattare. Tampone eventuali eccessi durante la fase di asciugamento. Normalmente asciuga in 1-2 ore. Sui materiali molto assorbenti può essere necessaria l'applicazione di due mani di prodotto.

Sciacquare le attrezzature con acqua prima dell'essiccazione del prodotto.

Quando è applicato su superfici all'esterno come finitura anti-macchia, si consiglia di riapplicare **OLEOREP** almeno una volta l'anno in funzione dell'intensità di utilizzo della superficie (calpestio, frequenza dei lavaggi, esposizione agli agenti atmosferici, ecc.) allo scopo di reintegrare l'originaria protezione antimacchia.

**Resa:** in funzione dell'assorbimento del materiale.

- Normalmente 1 lt / 6 - 12 mq;

**Precauzioni:**

non applicare su superfici esposte al sole e troppo calde o eccessivamente ventilate.

**OLEOREP** non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.).

Non blocca le risalite di umidità dai sottofondi umidi.



I prodotti SEI contrassegnati con il logo PRODOTTO ECO-FRIENDLY sono in base acqua e con un basso o nullo contenuto in V.O.C. (COMPONENTI ORGANICI VOLATILI), hanno sostanze biodegradabili e con bassa pericolosità nell'utilizzo per l'uomo e per l'ambiente.

*Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti*

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modi-fiche ed adeguamenti).

Prodotto e distribuita da: **MARBEC SRL**  
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i  
51037 Montale - (PT) - Italy  
Tel: +39 0573 959848  
Email: [info@marbec.it](mailto:info@marbec.it)

Rev1M-Ver010218